



Bondai 1005



Bondai 1008



Bondai 2036




Bondai 3005



Bondai 3012




Bondai 4004



Bondai 4007




Bondai 4011



Bondai 4017




Bondai 6016



Bondai 6071



Bondai 7032



Bondai 7048



Bondai 8010



Bondai 8033



Bondai 8078

Složení

100% polyester
nemetalická barviva

Gramáž

250 g/m² ± 2%
350 g/bm ± 2%

Šířka

užitná šířka 140 cm ± 2%

Odolnost vůči prodření

150.000 cyklů

Odolnost vůči ohni

BS EN 1021/1-2

CRIB 5

BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí)

NF D 60013 Class AM 18

poznámka: parametry hořlavosti jsou závislé na použité pění

Stálost na světle


6 (ISO 105 - B02:1999)

Stálost při tření


za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5
(ISO 105 - X12:1995)



Bombay 02



Bombay 06



Bombay 14



Bombay 24




Bombay 25



Bombay 33



Bombay 34



Bombay 37



Bombay 38



Bombay 39



Bombay 56



Bombay 57



Bombay 63



Bombay 73



Bombay 74



Bombay 89

Složení

100% polyester

látka odpuzující vodu, snadné čištění

Gramáž350 g/m² ± 5%

490 g/bm ± 2%

Šířka

užitná šířka 140 cm ± 2%

Odolnost vůči prodření

100.000 cyklů

Odolnost vůči ohni

BS 5852 PART 0

poznámka: parametry hořlavosti jsou závislé na použité pění

Stálost na světle

5 (ISO 105 - B02:1999)

Stálost při tření

za vlhka 5; za sucha 5

(ISO 105 - X12:1995)



Fortis 16



Fortis 33



Fortis 34



Fortis 35



Fortis 36



Fortis 37



Fortis 44



Fortis 47



Fortis 54



Fortis 56

Složení

100% polyester (vrchní vrstva)
95% polyester, 5% bavlna (podklad)
látka odpuzující vodu, snadné čištění

Gramáž

305 g/m² ± 5%
442 g/bm ± 2%

Šířka

užitná šířka 145 cm ± 2%

Odolnost vůči prodření

100.000 cyklů

Odolnost vůči ohni

BS 5852 PART 0

poznámka: parametry hořlavosti jsou závislé na použité pění

Stálost na světle

5 (ISO 105 - B02:1999)

Stálost při tření

za vlhka 5; za sucha 4 - 5
(ISO 105 - X12:1995)